

Geocalce Tenace

Enfoscado técnico compuesto natural con matriz mineral formado por cal hidráulica natural NHL y geoligante, con tecnología TPI 3D para enfoscados transpirables, con riesgo de fisuración nulo y aplicable en elevado espesor hasta 30 mm en una sola mano. Clase CS III y M5.

Geocalce Tenace es un geomortero con doble marcado, de clase de resistencia a compresión CS III según EN 998-1 y M5 según norma EN 998-2. Específico para el enfoscado garantizado anti-fractura, aplicable incluso en elevado espesor de hasta 30 mm en una sola mano. Gracias a sus propiedades, es específico para el refuerzo estructural de los edificios, como encamisado antivuelco para cerramientos o encamisados anticolapso para forjados cerámicos. Ideal como enfoscado de acabado en espesor para los sistemas certificados de refuerzo estructural, mejora y adecuación sísmica, ideal para la Restauración Histórica.

1. Natural y transpirable, permite respirar al muro
2. Prevención y control en la formación de grietas
3. Absorción de las tensiones debidas a la dilatación y contracción térmica
4. Mayor resistencia a flexión, a tracción y a impactos
5. Mayor resistencia a los agentes atmosféricos
6. Mejor tixotropía para facilitar la aplicación
7. Aplicable a mano y con revocadora



Rating 5

- ✓ Active Pollution Reduced
- ✓ Bioactive Bacteriostatic
- ✓ VOC Very Low Emission
- ✓ CO₂ ≤ 250 g/kg
- ✓ Recycled Mineral ≥ 30%

kerakoll

Elementos Naturales

	Cal Hidráulica Natural NHL 3.5 Certificada		Arena Silícea Lavada de Cantera Fluvial (0,1-1 mm)
	geoligante Mineral		Mármol Puro Blanco Seleccionado (0-1,4 mm)
	Arena Silícea Lavada de Cantera Fluvial (0,1-0,5 mm)		Polvo de Mármol Puro Blanco Macael (0-0,2 mm)

Campos de aplicación

→ Destinos de uso:

Enfoscado anti-fractura

- Geocalce Tenace está diseñado para el enfoscado transpirable garantizado anti-fractura sin uso de malla, aplicable en elevado espesor hasta 30 mm en una sola mano, en tabiques y muros portantes, de ladrillo, piedra o bloque de hormigón.
- Particularmente idóneo para aplicaciones en exteriores gracias a sus elevadas características de hidrorrepelencia (W1), es un enfoscado seco y por este motivo perdurable, no se altera su transpirabilidad.

Enfoscado antisísmico

- Geocalce Tenace usado solo, sin malla, es idóneo para la realización de enfoscados transpirables para el encamisado de tabiques interiores y cerramientos exteriores mediante conexión perimetral de vigas y pilares en la construcción residencial en intervenciones antivuelco, para el acondicionamiento de partes del muro dañadas y para la prevención de colapsos débiles en caso de sismo en zonas

de alta y baja actividad sísmica.

- Geocalce Tenace combinando con Geo Grid 120 es idóneo como sistema de encamisado anticlapso de los fojados cerámicos.

Enfoscado técnico

- Geocalce Tenace se ha diseñado y testado para enfosar en espesor paneles aislantes de uso en los sistemas SATE de EPS o fibras minerales, previa aplicación de mallas portaenfoscados de acero galvanizado de diámetro máximo Ø 2 con luz de 5x5 cm superpuesta al menos 10 cm; para la correcta colocación de la malla utilizar los distanciadores adecuados.
- Idóneo, en combinación con Geo Grid 120, para el enfoscado de frentes de forjados donde se quiera evitar la formación de grietas en correspondencia con el forjado.

No utilizar sobre soportes sucios, poco cohesivos, polvorientos, viejas pinturas e incrustaciones salinas.

Modo de empleo

Enfoscado

→ Preparación de los soportes

Los muros deben estar limpios y cohesionados, libres de partes friables, polvo y moho. Los muros de época deben limpiarse cuidadosamente y a fondo de residuos procedentes de trabajos anteriores o depósitos salinos que podrían perjudicar la adhesión. Retirar el mortero de albañilería inconsistente entre los mampuestos. Usar Geocalce Tenace mediante la técnica del retacado o el descosido-cosido, para reconstruir las partes que falten en el muro y conseguir planeidad. Los muros nuevos deberán limpiarse para eliminar tanto polvo como sustancias que puedan perjudicar la adhesión. Mojar siempre los soportes antes de enfoscar con Geocalce Tenace.

→ Preparación y aplicación

Geocalce Tenace se aplica fácilmente con paleta o con máquina de proyectar como enfoscado tradicional. Preparar el soporte, si fuera necesario, utilizando trozos de ladrillo o de piedra, para conseguir planeidad. Posteriormente proceder con el mojado hasta obtener una capa saturada pero seca, sin agua estancada en la superficie. Geocalce Tenace se aplica respetando las buenas prácticas constructivas de aplicación, en distintas pasadas con espesor máximo de 3 cm. Las sobreaplicaciones de enfoscado sobre el salpicado o anteriores manos se deben ejecutar cuando la capa inferior se haya endurecido. Controlar el secado del producto endurecido humedeciéndolo durante las primeras 24 horas. Aplicación manual: Geocalce Tenace se prepara mezclando 1 saco de 25 kg con agua limpia

Modo de empleo

según la cantidad indicada en el envase, en hormigonera. La mezcla se obtiene vertiendo antes el agua en la hormigonera limpia y añadiendo después todo el polvo en una única solución. Esperar a que el producto alcance la consistencia adecuada durante el mezclado. Inicialmente (1-2 minutos) el producto aparenta seco; en esta fase no añadir agua. Mezclar de manera continuada durante 4-5 minutos hasta obtener un mortero homogéneo, suave y sin grumos. Usar todo el producto preparado sin recuperarlo en la siguiente mezcla. Almacenar el material en lugares protegidos del calor en verano o del frío en invierno. Emplear agua corriente no sujeta a la influencia de las temperaturas externas. La calidad del mortero, garantizada por su origen estrictamente natural, se verá comprometida por la adición de cualquier dosis de cemento.

Aplicación mecanizada: Geocalce Tenace se puede aplicar con revocadora. Las pruebas de validación de Geocalce Tenace han sido realizadas con revocadora equipada con los siguientes accesorios: mezclador, estator/rotor D6-3, manguera 25x37 mm con 10/20 metros de largo y lanza de proyección.

Prevención antivuelco de los cerramientos

→ Preparación de los soportes

Proceder a la demolición y eliminación del enfoscado existente y de todas las partes inconsistentes o no cohesionadas, teniendo cuidado de eliminar el polvo. Realizar la escarificación de la superficie de hormigón armado hasta obtener una rugosidad superficial igual al grado 8 del "Kit de ensayo de preparación de soportes de hormigón armado y mampostería". Posterior hidrolavado a presión para eliminar completamente los residuos que puedan perjudicar la adhesión.

Los muros nuevos deberán limpiarse para eliminar tanto polvo como sustancias que puedan perjudicar la adhesión.

Mojar siempre los soportes antes de enfoscar con Geocalce Tenace.

→ Aplicación

Una vez eliminado el viejo enfoscado, escarificado el hormigón armado y finalizada la limpieza, se extenderá Geocalce Tenace aplicándolo en toda la superficie de encamisado con un espesor mayor o igual a 1,5 cm, para incrementar el Estado Límite Último (ELU) con incremento considerable de la capacidad portante dentro y fuera del plano de los cerramientos.

Terminada la aplicación, se procederá a maestrear y acabar con fratás de esponja, curando la maduración de las superficies durante, al menos, 24 horas. Realizar el alisado final para nivelar la superficie del muro con

mortero natural Biocalce Revoco Fino. Pasado el tiempo de maduración para el secado de Biocalce Revoco Fino se procederá con la decoración y protección final de las nuevas superficies.

→ FRCM – Fiber Reinforced Cementitious Matrix:

en caso de realización de refuerzo armado del cerramiento, se ejecutará aplicando una primera mano de Geocalce Tenace con espesor suficiente para garantizar la regularización de las superficies. Posteriormente se procederá aplicando, sobre Geocalce Tenace aún fresco, Geo Grid 120 teniendo la precaución de garantizar su completa cobertura con la capa de Geocalce Tenace ejerciendo una ligera presión con la llana. Realizar finalmente una capa protectora con Geocalce Tenace asegurando que la malla de refuerzo esté totalmente embebida. Terminada la aplicación, se procederá a maestrear y acabar con fratás de esponja, curando la maduración de las superficies durante, al menos, 24 horas. Realizar el alisado final para nivelar la superficie del muro con mortero natural Biocalce Revoco Fino. Pasado el tiempo de maduración para el secado de Biocalce Revoco Fino se procederá con la decoración y protección final de las nuevas superficies.

Reparación y prevención por problemas de colapso

→ Preparación de los soportes

Preliminarmente, eliminar completamente enfoscados, pinturas y los posibles trozos de bovedillas cerámicas dañadas o en proceso de inminente rotura, proceder con la recuperación de las partes de viguetas de hormigón armado dañadas o afectadas, reconstruyendo y volviendo a perfilar las secciones de viguetas mediante Geolite, y posiblemente reforzadas mediante tejidos Geosteel. Se procederá, a continuación, a la limpieza del soporte, eliminando cualquier resto de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia que pueda perjudicar la adhesión, con aire comprimido o cepillado en profundidad con el fin de garantizar que la superficie a intervenir esté cohesionada.

→ Reconstrucción de la geometría del intradós del forjado

La consecución de la geometría del plano del forjado, con relleno de las bovedillas cerámicas dañadas o eliminadas, se realizará mediante la colocación de paneles termoaislantes de EPS Klima Air con el espesor oportuno, idóneamente encolados a las bovedillas cerámicas mediante Keraklima Eco, habiendo limpiado bien el soporte para garantizar una superficie seca, consistente y libre de partes friables. Para destinos de uso particulares, es posible sustituir el panel Klima Air por un panel incombustible, tipo

Modo de empleo

Lana de Roca, instalable siempre con Keraklima Eco. La aplicación debe garantizar el relleno de todos los huecos y la realización de un plano de colocación liso con el intradós de las viguetas anteriormente reconstruidas con Geolite, eventualmente igualando la superficie con una primera mano de Keraklima Eco en un espesor de 15 mm máximo por mano.

- Aplicación del sistema de refuerzo
Acabada la colocación de los paneles EPS Klima Air se procederá a extender sobre ellos una primera mano de Keraklima Eco con llana dentada de 8 o 10 mm con el objetivo de crear un soporte de anclaje para la realización del sistema de refuerzo estructural. La colocación de la malla Geo Grid 120, aplicada extendida sobre toda la superficie a tratar por la degradación por colapso, cubrirá al menos 2 viguetas por los extremos en el área afectada, para garantizar el anclaje de la malla en el intradós de las viguetas procurando rebasar al menos 10 cm el ancho de las mismas. Se aconseja instalar por todo el perímetro de la superficie objeto de intervención las barras helicoidales de acero inoxidable Steel Dryfix 8, en la cantidad y con los intereses indicados por el técnico responsable. Aplicar una primera pasada de Geocalce Tenace, con el fin de garantizar una cantidad de material suficiente sobre el soporte (espesor medio 5 mm) para fijar y cubrir el tejido de refuerzo.

Posteriormente aplicar sobre la matriz aún fresca, la malla de fibra de basalto Geo Grid 120, garantizando el perfecto embebido de la misma en la capa de matriz, ejerciendo una presión enérgica con la llana y teniendo la precaución de que el propio mortero fluya entre la trama de la malla para garantizar una óptima adhesión entre la primera y segunda capa de matriz.

En los puntos de unión longitudinal, se procederá al solape de dos capas de malla al menos 20 cm. Antes de aplicar la segunda mano de Geocalce Tenace enroscar sobre la cabeza de la barra el producto Tassello Steel Dryfix 8. La aplicación se concluirá con el mortero de alisado protector (espesor total del refuerzo 5 – 8 mm), realizado con Biocalce Revoco Fino, con la finalidad de cubrir totalmente el refuerzo. Es necesario que las dos pasadas de Geocalce Tenace no tengan un espesor demasiado elevado; aconsejamos un espesor máximo de 15 mm.

Como alternativa al uso de la malla Geo Grid 120, el proyectista puede optar por el tejido Geosteel Grid 200 o por Refuerzo ARV 100 en función de las exigencias de obra.

- Limpieza
Geocalce Tenace es un producto natural, la limpieza de las herramientas se realiza solo con agua antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

- En el enfoscado de muros históricos comprobar siempre la consistencia del soporte.
→ Si procede, aplicar de modo preventivo Geocalce Tenace como mortero base para regularizar las partes desniveladas y la absorción del soporte, comprobando posteriormente la adhesión.
→ Prever, en exteriores, la separación de los pavimentos, pasarelas o superficies horizontales para evitar fenómenos de microrremonte capilar.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

El enfoscado civil anti-fractura, antisísmico y técnico, se realizará con un enfoscado de altísima higroscopicidad y transpirabilidad para muros interiores y exteriores a base de cal natural pura NHL 3.5, geoligante, fibras naturales y áridos de arena silíceas y caliza dolomítica con curva granulométrica 0 – 1,8 mm (tipo Geocalce Tenace de Kerakoll). El enfoscado natural deberá cumplir los requisitos de la norma EN 998-1 – GP/CS III, EN 998-2 – G/ M5. Reacción al fuego Clase A1. El enfoscado tendrá un espesor no superior a 30 mm por mano.

La aplicación se hará a mano o con revocadora. Rendimiento Geocalce Tenace: $\approx 16 \text{ kg/m}^2$ por cm de espesor.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	polvo	
Naturaleza química del ligante	Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1	
Intervalo granulométrico	0 – 1,8 mm	
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción, en su envase original cerrado y en lugar seco, proteger de la humedad	
Envase	Sacos 25 kg	
Densidad aparente del polvo	≈ 1,36 kg/dm³	UEAtc
Agua de amasado	≈ 5 l / 1 saco 25 kg	
Consistencia mortero fresco	≈ 178 mm	EN 1015-3
Densidad aparente del mortero fresco	≈ 1,8 kg/dm³	EN 1015-6
Densidad volumétrica del mortero endurecido seco	≈ 1,6 kg/dm³	EN 1015-10
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C	
Espesor máx. por capa	≈ 3 cm	
Rendimiento	≈ 16 kg/m² por cm de espesor	
Toma de datos a +23 ± 2 °C de temperatura, 50 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra		

Prestaciones			
Calidad del aire interior (IAQ) COVs - Emisiones compuestos orgánicos volátiles			
Conformidad	EC 1 plus GEV-Emicode		Cert. GEV 10704/11.01.02
Calidad del aire interior (IAQ) ACTIVE - Dilución contaminantes interior**			
	Flujo	Dilución	
Tolueno	277 µg m²/h	+86%	método JRC
Pineno	143 µg m²/h	+1%	método JRC
Formaldehído	2528 µg m²/h	ensayo no supe- rado	método JRC
Dióxido de Carbono (CO₂)	298 mg m²/h	+325%	método JRC
Humedad (Aire Húmedo)	25 mg m²/h	+16%	método JRC
Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Acción bacteriostática**			
Enterococcus faecalis	Clase B+ no proliferación		método CSTB
Calidad del aire interior (IAQ) BIOACTIVE - Acción fungistática**			
Penicillium brevicompactum	Clase F+ no proliferación		método CSTB
Cladosporium sphaerospermum	Clase F+ no proliferación		método CSTB
Aspergillus niger	Clase F+ no proliferación		método CSTB

Prestaciones		
HIGH-TECH EN 998-1		
Resistencia a compresión a 28 días	clase de resistencia CS III	EN 998-1
Coficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	≤ 10	EN 1015-19
Absorción de agua por capilaridad	categoría Wc1	EN 998-1
Porosidad	$\geq 40\%$	WTA 2-2-91/D
Reacción al fuego	clase A1	EN 13501-1
Adherencia al soporte (ladrillo)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	EN 1015-12
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$0,48 \text{ W/(m K)}$ (valor medido)	EN 1745
HIGH-TECH EN 998-2		
Resistencia a compresión	clase de resistencia M5	EN 998-2
Coficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	de 15 a 35 (valores tabulados)	EN 1745
Absorción hídrica capilar	$\approx 0,3 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 1015-18
Resistencia a cizalladura inicial	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (valores tabulados)	EN 1052-3
Adhesión al soporte a 28 días	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	EN 1015-12
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$0,48 \text{ W/(m K)}$ (valor medido)	EN 1745
Módulo elástico estático	$\approx 5,7 \text{ GPa}$	EN 13412
Toma de datos a $+23 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, $50 \pm 5\%$ H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra. * Ensayos realizados según método JRC - Joint Research Centre - Comisión Europea, Ispra (Varese, Italia) - para la medición de la reducción de contaminantes en ambientes interiores (Proyecto Indoortron). Flujo y velocidad relacionados con el enfoscado cementoso estándar (1,5 cm). ** Ensayo realizado según método CSTB, Contaminación bacteriana y fúngica		

Advertencias

- Producto para uso profesional

→ Atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ Almacenar el material en lugares protegidos del calor en verano o del frío en invierno
- Proteger las superficies de las corrientes de aire

→ En caso necesario solicitar la ficha de seguridad

→ Para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service

+34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es